

EXTERIOR BARE WOOD PRIMER

Doeltreffende kleurloze anti - UV - bescherming voor buitenhoutwerk.

- » Alle verticale houtsoorten
- » Ideaal voor moeilijke houtsoorten
- » Vormt geen film
- » Droog in 4 uur.

TECHNISCHE GEGEVENS

Producttype

Watergedragen

Reiniging van het gereedschap

water

Verbruik

+/- 10 m²/liter

Droogtijd/reactietijd

Droog bij aanraken: ongeveer 1 uur.

Bedekbaar: ongeveer 4 uur in normale omstandigheden.


Binnen maximaal 24 uur met de Exterior Bare Wood Protector

Transport

tussen 5°C en 25°C

Afval

Restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de lokale regelgeving.



0,75L

2,5L



VOORBEHANDELING

Het hout moet onbehandeld, onbeschadigd, schoon en droog zijn, zonder sporen van hars of andere vette bestanddelen.

Indien nodig een aangepast curatief behandelingsproduct gebruiken.

Bij oud hout alle sporen van oude afwerkingen verwijderen door schuren of afbijten. Door EXTERIOR DEEP CLEANER aan te brengen, kunt u de originele kleur herstellen van het hout dat u vervolgens moet behandelen.

Het hout afschuren met schuurpapier met korrel 80 om de opening van de poriën te optimaliseren. Het wordt zelfs aangeraden om scherpe hoeken af te ronden voor een perfecte dekking met de EXTERIOR BARE WOOD PRIMER.

APPLICATIE

De PRIMER® aanbrengen in de richting van de houtvezels (spalter, brede borstel), met bijzondere aandacht voor groeven, assemblages en uiteinden (hout van het kopeind). Er is slechts een tweede laag nodig (na minimaal 4 u) bij heel absorberende houtsoorten of bij heel erge blootstellingen aan UV licht.

De PRIMER® moet altijd met EXTERIOR BARE WOOD PROTECTOR bedekt worden. De EXTERIOR BARE WOOD PRIMER kan ook worden gebruikt vóór het aanbrengen van een Ciranova EXTERIOR WOOD OIL. Niet langer dan 24u wachten voor het aanbrengen van de EXTERIOR BARE WOOD PROTECTOR.

Belangrijk: zorg ervoor dat het hout droog is (minimaal 3 dagen mooi warm weer voor het aanbrengen) en dat er geen kans op regen is in de 24 uur na aanbrenging (niet aanbrengen op hout met meer dan 12% vochtigheid), zodat de EXTERIOR BARE WOOD PRIMER optimaal in het hout kan dringen).

BELANGRIJKE INFORMATIE ⚠

Gebruik alleen roestvrije materialen. Reinig al het gereedschap onmiddellijk na gebruik met water. Raadpleeg voor industriële toepassingen de technische dienst van Ciranova®. Producten op waterbasis kunnen een film vormen bij contact met lucht. Filter het product vooraf, indien nodig.

