

EXTERIOR WOOD OIL

Beschermt en decoreert al het horizontale en verticale buitenhout: terrassen, vlonders, zwembadranden, gevelbekleding, luiken, poorten, schermen, etc. Het transparante en ultramatte effect van de Exterior Wood Oil geeft een zeer trendy finish die de natuurlijke schoonheid van het hout accentueert.

- » Horizontaal en verticaal buitenhout
- » Alle houtsoorten
- » Zeer natuurlijk effect
- » Niet-filmvormend: bladdert niet af
- » Hoge uv-bescherming en waterparelend effect
- » Antislip.

TECHNISCHE GEGEVENS

Producttype

Watergedragen

Reiniging van het gereedschap

Water

Verbruik

+/- 10 m²/liter (kan variëren naargelang de houtsoort).

Droogtijd/reactietijd

Tussen 2 lagen: 20-30 min

Volledige droogtijd

4 uur.

Ingebruikname

16 uur.

Aantal kleuren

5 kleuren

Transport

Tussen 5°C en 25°C

Afval

Restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de lokale regelgeving.



0,75L 2,5L



VOORBEHANDELING

Het hout moet onbeschadigd, schoon en droog zijn, zonder sporen van hars, vetvlekken, oude bescherm lagen (andere dan EXTERIOR WOOD OIL voor courant onderhoud) of oude lak-, verf-, lazuur- of olielagen. Belangrijk: EXTERIOR WOOD OIL kan niet worden aangebracht over andere soorten impregneermiddel (saturator, olie). Indien nodig afbijten. Oud, vlekkerig of vergrijsd hout behandelen met Ciranova EXTERIOR DEEPCLEANER.

Indien nodig preventief een insecten- en schimmeldodend middel aanbrengen.

BELANGRIJK: na de voorbereiding alle oppervlakken licht opschuren (korrel 80), in het bijzonder glad hout of hout met een glad, glanzend oppervlak, zodat de poriën opengaan en het product beter wordt opgenomen.

Altijd elk oppervlak zorgvuldig afstoffen alvorens het product aan te brengen.

APPLICATIE

Gebruiksklaar: niet verdunnen. Goed schudden voor en tijdens gebruik.

Breng de eerste laag in de richting van de houtvezels aan met een spalter (brede borstel) of roller, met bijzondere aandacht voor groeven, assemblages en uiteinden (kops hout). Laat 20 tot 30 minuten intrekken.

Zodra het hout er niet langer vochtig uitziet, brengt u de tweede laag aan. Na enkele minuten met een droge spalter gladstrijken voor een mooi resultaat zonder overmatige glans of druipsporen. Deze kunnen erop wijzen dat er zich een oppervlaktefilm vormt (verwijder ze in dat geval snel door het hout licht op te schuren).

BELANGRIJK: zorg er voor het aanbrengen van de EXTERIOR WOOD OIL voor dat het hout droog is (minimaal 3 dagen mooi warm weer vóór het aanbrengen) en dat er geen kans is op regen in de 24 uur na het aanbrengen van de tweede laag (niet aanbrengen op hout met een vochtpercentage hoger dan 12%). Omgevingstemperatuur tussen 12°C en 28°C, relatieve luchtvochtigheid lager dan 85%.

Voor een nog langdurigere bescherming, van tevoren 1 laag Ciranova EXTERIOR BARE WOOD PRIMER aanbrengen.

ONDERHOUD

Zodra de houtschakering op natuurlijke wijze lichter wordt, onder invloed van weersomstandigheden en uv-straling, het oppervlak opschuren, stofvrij maken en reinigen met Ciranova EXTERIOR MAINTENANCE CLEANER. Goed afspoelen en laten drogen. Eerst de schrale zones voorbehandelen en daarna moet een nieuwe laag Ciranova EXTERIOR WOOD OIL worden aangebracht.

Indien nodig (achterstallig onderhoud) opschuren (korrel 80) en EXTERIOR DEEPCLEANER gebruiken alvorens de EXTERIOR WOOD OIL aan te brengen zoals hierboven beschreven.

BELANGRIJK: de aanblik van het geïmpregneerde hout verandert op natuurlijke wijze onder invloed van weersinvloeden en uv-straling: de schakering wordt lichter en na verloop van tijd zijn de waterstroompjes minder zichtbaar en lijkt het hout nat te worden. Dat betekent dat het tijd is voor onderhoud.