

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

<b>TENCOTOP DEUR &amp; KOZIJN DEKKEND ZIJDEGLANS</b>	
<b>OMSCHRIJVING</b>	Tencotop dekkend zijdeglans is een houtbeschermingsbeits voor buitenschilderwerk. Het product biedt een langdurige bescherming tegen weersinvloeden en verfraait het houtwerk. De beitslaag is weerbestendig, vochtregulerend, waterafstotend en bladdert niet.
<b>TOEPASSING</b>	Tencotop dekkende beits voor buiten beschermt en verfraait het houtwerk zoals: deuren, kozijnen, ramen, geveltimmerwerk aan woningen, daklijsten, garages en schuren. Tencotop buitenbeits dekkend kan zowel op nieuw onbehandeld hout als op eerder met beits of verf behandeld hout worden toegepast.
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemakkelijk verwerkbaar</li> <li>- Vochtregulerend</li> <li>- Goede hechting</li> <li>- Weer- en kleurvast</li> <li>- Goede dekking en vloeiing</li> <li>- Verkrijgbaar in negen kleuren</li> </ul>
<b>BASISGEGEVENS</b>	
Vorm	Dik vloeibaar, viskeus
Kleur	Volgens de productbeschrijving
Geur	Oplosmiddelachtig
Kookpunt	180 °C
Vlampunt	41 °C
Dampspanning bij 20 °C	2,1 hPa
Dichtheid bij 20 °C	Ca. 1,2 g/cm <sup>3</sup>
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Viscositeit	100 s (DIN 53211/4)
Theoretisch rendement	11 - 13 m <sup>2</sup> per liter
Aanbevolen laagdikte	40-50 micron
Droogtijden	Stofdroog na 6 uur bij 15 °C. Overschilderbaar na 24 uur
Oplosmiddelgehalte	<b>OPLOSMIDDELRIJK</b> EU-grenswaarden van dit product als primer (cat A/h) 750g/l (2010). Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC. EU-grenswaarden van dit product als aflak (cat A/e) 400 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 400 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	73,8 %

<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>	Tencotop Houtbescherming Dekkend voor en tijdens gebruik goed roeren. Aanbrengen op schone, droge en vetvrije ondergrond met kwast of verfröller. Op nieuw hout tenminste 2 á 3 lagen aanbrengen. De 1 <sup>e</sup> laag met ca. 5-10% terpentine verdunnen. Daarna 2 onverdunde lagen aanbrengen. Tussen de lagen goed schuren. Eventuele beschadigingen van het hout vooraf repareren. Voor onderhoud kan als regel met 1 laag worden volstaan.
<b>MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR</b>	Op hout: min. 8°C bij 80% RV Op metaal: min. 10 °C bij 80% RV
<b>VERDUNNING</b>	Tencotop houtbescherming is gebruiksklaar. Verdunnen eventueel met terpentine tevens te gebruiken voor het reinigen van gereedschap.
<b>GEBRUIKSVOORSCHRIFT</b>	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10 °C tot 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
<b>VERPAKKINGEN</b>	250 ml, 750 ml en 2500 ml