

PARKETLIJM VOOR MASSIEF PARKET

HOOGWAARDIGE PASTALIJM OP WATERBASIS VOOR HOUTEN PARKETSOORTEN.



PRODUCTOMSCHRIJVING

Hoogwaardige pastalijm op waterbasis voor houten parketsoorten dikker dan 10 mm. op poreuze ondergronden.

TOEPASSINGSGBIED

Geschikt voor ongelakte massief houten parketsoorten (mozaïek-, lamel-, woodblock-, massief strokenparket) met een minimale dikte van 10 mm. op ondergronden van beton, cement, estrich, hout, spaanplaat en board. Ook geschikt voor vloeren met vloerverwarming. Voor (zwevend) laminaatparket Bison Laminaatparketlijm gebruiken.

EIGENSCHAPPEN

- Makkelijk verwerkbaar
- Corrigeerbaar
- Oplosmiddelvrij

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Minimale verwerkingstemperatuur +15°C (lijm, ondergrond en vloerdelen / parket). Niet verwerken boven 75% relatieve luchtvochtigheid. Vloerverwarming minimaal 6 uur voor het leggen uitzetten.

Eisen oppervlakken: De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

Voorbehandeling oppervlakken: Voor verwerking het parket minimaal 48 uur in de te bedekken ruimte laten acclimatiseren (min. 15°C). Vloerverwarming minimaal 6 uur voor het leggen uitzetten.

Gereedschap: Bison Lijmkam No. 2.

VERWERKING

Verbruik: 1-2 m² / kg.

Gebruiksaanwijzing:

De lijm met een getande lijmkam (Bison no.2) dun op de ondergrond

aanbrengen. Geen grotere oppervlakken insmeren dan in maximaal 10 minuten gelegd kunnen worden. Direct, in ieder geval als de lijm laag nog nat is, het parket op de juiste plaats aanbrengen en stevig aankloppen. Laat tussen muur en parket een naad van 10 mm. Na het leggen het parket gedurende minimaal 24 uur met zware voorwerpen (zakjes zand) op zijn plaats houden. Na 48 uur kan het parket indien nodig worden geschuurd, gelakt of in de was worden gezet. Gereedschap direct reinigen met water. Vlekken onmiddellijk verwijderen met water. Wij adviseren altijd de voorschriften van de parketfabrikant in acht te nemen.

Vlekken/resten: Natte lijmresten direct verwijderen met water. Opgedroogde lijmresten zijn alleen mechanisch te verwijderen.

Aandachtspunten: Wij adviseren altijd de voorschriften van de fabrikant in acht te nemen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur: Wit

Viscositeit: ca. 0 mPa.s.

Vastestofgehalte: ca. 65 %

Dichtheid: ca. 1,42 g/cm³

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden na productie. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar: Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge, koele en vorstvrije plaats.