

PARKETLAK

21415

Hoogwaardige watergedragen parket- en meubellak voor binnen in blank en kleur.

Toepassing:	Algemeen op parket, vloerdelen, trappen, meubels, tafelbladen, werktafels, schrootjes, plafonds en gebruiksvoorwerpen van hout. Op parket zoals geloogd en met Kleurbeits gebeitst vuren, grenen en meeste andere hout / parket soorten. Op kurk altijd vooraf testen. Ook toepasbaar op meubelen van manou en rotan. Parketlak kan ook als dekkende verf geleverd worden. Voor binnen is dit een gemakkelijk verwerkbaar en uitstekende verf voor op deuren, kozijnen en alle andere houtwerk.
Verwerkingscondities:	Verwerkingsgegevens ondergronden dienen droog en schoon te zijn. Vooraf schuren; op parket dienen minimaal 3-4 lagen te worden aangebracht. Ook tussentijds licht schuren met fijn schuurpapier (korrel 240). Vette houtsoorten ontvetten met <i>Ontvetter of Thinner</i> . Voor het beste resultaat moet u bij zowel het schuren als het lakken altijd in de richting van de houtnerf werken. Op vloeren zoveel mogelijk in gelijke banen en nat in nat werken. Goed verwerkbaar bij een kamertemperatuur van ca. 20°C en zorg voor goede ventilatie. Niet beneden 10°C en/of boven 80% RV verwerken.
Verwerkingsmethode:	voor gebruik rustig doorroeren, niet verdunnen. Aanbrengen met een speciale acrylkwast uit ons assortiment of met een verfroller. Het is ook mogelijk om Parketlak te verspuiten, max. verdund met 10-15% water. Bij verwerking met een verfroller schuimvorming vermijden en eventueel licht na strijken met een brede platte acrylkwast. Niet na strijken in reeds drogende lak. Na het lakken of een pauze de kwast en/of roller in aluminiumfolie wikkelen tot u aan de volgende laag begint. Verpakking na gebruik goed sluiten.
Reiniging gereedschap:	water en zeep. Laat het spoelwater niet in het riool lopen, maar gebruik een aparte spoelwast, deze eventueel laten indampen. Droge resten mogen bij het normale afval.
Verdunning:	water
Dichtheid:	Eigenschappen 1 lt.= ca. 1,05 kg
Vaste stof gehalte:	ca. 35%
V.O.S. gehalte:	ca. 10 %
(vluchtige organische stoffen)	
Droogtijd:	stofdroog na 15 min., kleefvrij na 30 min., duimvast na 45 min, De eerste laag kan overgelakt worden na de sokken proef, de 2 ^e en 3 ^e laag overlakken na 6 min. 6 uur droogtijd. Beloopbaar na het lakken ca. 5 uur, volledig belastbaar na 1 week. Alle bovenvermelde geldt voor droging bij kamertemperatuur.
Hechting:	zeer goed
Levensduur:	afhankelijk van belasting, 3 - 5 jaar
Overschilderbaarheid:	met Parketlak
Onderhoud:	bij normaal gebruik is eenmaal per week reinigen met een gebruikelijk schoonmaakmiddel voldoende. Om krasjes e.d. te camoufleren adviseren we <i>Wis-Was</i> of <i>Mat-Wax</i> te gebruiken. Deze professionele reinigings- en beschermingsproducten zijn speciaal voor Parketlak ontwikkeld en zijn cleaner en polish in één.

Parketlak (vervolg)

Temperatuurbestandheid: ca 80 •C goed hete pan bestand.
Verbruik: afhankelijk van het toepassingsgebied, ca. 1 lt. voor 10 m². Voor voldoende bescherming op vloeren is het verbruik 0,3 liter per m². Breng daarom minimaal deze hoeveelheid aan om snel doorslijten te voorkomen.

Bijzonderheden: **Verdere informatie**
is een één-component lak op basis van hoogwaardige urethaan-acrylaatharsen. Is gemakkelijk te verwerken, heeft een goede vloeï, droogt mooi egaal op. Bezit een bijzonder grote slijt- en krasvastheid. Uitstekend bestand tegen water, alcohol en schoonmaakmiddelen. Is reukvrij, droogt snel en vergeelt niet, waardoor het natuurlijke karakter van de ondergrond beter behouden blijft. Kleefvrij, ook bij hogere temperaturen en langdurig gebruik (speciaal op meubelen). Het is een één-pot systeem, dus grond en eindlaag met hetzelfde product. Uitsluitend binnen toepassen. Het C.O.T. in Haarlem testte **Parketlak** op belangrijke eigenschappen als hechting, slijtvastheid, hardheid, krasvastheid, vuilaanhechting, warme pannen, bestandheid tegen vloeistoffen e.d. De resultaten waren zeer positief, een kopie van het rapport sturen we u graag toe. In 2001 kwam **Parketlak** als beste uit de test bij de Consumentenbond.

Houdbaarheid: in gesloten verpakking minimaal 12 maanden, droog en vorstvrij opslaan.
Kleur: kleurloos; verkrijgbaar in zijdeglans (25-35), mat (25-18), glans (25-120) en glansvrij (25-<5). Voor professionele gebruikers is aanpassing in viscositeit en glansgraad mogelijk. Parketlak is ook als dekkende verf met ons kleurmengsysteem direct uit voorraad leverbaar in zeer veel kleuren zoals van RAL, Sikkens, Sigma, NCS, Eurotrend, enzovoort. Ook zijn uw eigen kleuren door ons leverbaar, met behulp van onze kleur computer.

Verpakking: 750 ml bus (doos à 6 st.), 4 lt emmer, 15 lt emmer en 200 liter drum

Let op: **Veiligheidsinformatie**
draag tijdens het verwerken handschoenen. Ventileren tijdens verwerken en drogen. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Productveiligheidsblad: zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad, of raadpleeg de website www.hermaidix.nl.